

Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
PANALEX GmbH
Industriezone 16
ITALY-39030 Olang/BZ
T +39 0474 495 000
F +39 0474 495 050
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
Auslieferungslager
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
ITALY-37010 Albarè di
Costermano/VR
T +39 0456 201 088
F +39 0456 201 087



Cemento in forma
Alles in Schalung

PANALEX C/T Quality Pannello 3-S per casseforme / 3-S Betonschalungsplatte



Marchiatura di ogni pannello
PANALEX C/T Quality
Jede Platte ist mit
PANALEX C/T Quality markiert

La qualità con sigillatura innovativa dei bordi

- Struttura delle tavolette dello strato esterno parallela allo spigolo longitudinale. Senza requisiti particolari di colore, venature e nodi in superficie
- Superficie levigata e rivestita con strato di resina melaminica gialla di circa 120 g/m² per ogni superficie
- Nuova sigillatura idrorepellente dei bordi con resina acrilica, combinata con pigmenti ed altre sostanze contro deformazioni degli spigoli ed umidità
- Dimensioni esatte su misura
- Abete di buona qualità
- Sporadica presenza di grafette poco visibili
- Strati chiusi
- Telaio di chiusura
- Pacchi da 40 pezzi confezionati e forniti per lo stoccaggio su appositi moraletti
- Su richiesta disponibili anche formati speciali in quantitativi limitati (per pilastri, rompi-tratta)

Dimensioni
lunghezza x larghezza in cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

Spessori
27 mm e 21 mm

Peso
21 mm ca. 10,5 kg/m²
27 mm ca. 13,0 kg/m²

Norme
Incollaggio BFU 100 (AW 100)
Ö-Norm B3023

**Classe di emissione
formaldeide E1
Classe di resistenza al fuoco B2**

Qualität mit innovativer Kantenversiegelung

- Parallel zu den Plattenkanten längslaufende Brettchenstruktur in der Oberfläche. Äste und Verfärbungen kommen vor
- Geschliffene Oberfläche mit widerstandsfähiger gelber Melaminharz-Beschichtung von ca. 120 g/m² und Seite
- Neue wasserfeste Kantenversiegelung mit Akrylharz, kombiniert mit Pigmenten und anderen Mitteln gegen Deformationen der Kante und Feuchtigkeit
- Maßgenaue Formatschnitte
- Gutes Fichtenholz
- Vereinzelt werden auch feine, kaum sichtbare Klammern verwendet
- Geschlossene Decklagen
- Mit Umleimer
- Pakete werden baustellengerecht mit je 40 Stück zum Stapeln mit eingebundenen Unterlagshölzern geliefert
- Sonderformate für Säulen-, Stützen- und Unterzugsschalung auf Anfrage in limitierter Menge verfügbar

Formate
Länge x Breite in cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

Stärken
27 mm und 21 mm

Gewicht
21 mm ca. 10,5 kg/m²
27 mm ca. 13,0 kg/m²

Normen
Verleimung BFU 100 (AW 100)
Ö-Norm B3023

**Klasse Formaldehyd-
emission E1
Klasse Feuerbeständigkeit B2**

